

DRYCON OSD

hydrofobeer- / impregneermiddel

<p>Werkzame stoffen: Ca. 8 % Oligomeer Siloxaan</p>	<p>DRYCON OSD</p>
<p>DRYCON OSD is een gebruiksklaar impregneermiddel, dat vrijwel onmiddellijk afrekent met doorslaand vocht in beton en metselwerk. Tevens wordt muuruitslag van zouten, mos- en algen aanhechting en vorstschade voorkomen. (geen volumevergroting van vocht)</p> <p>DRYCON OSD is opgebouwd uit oligomeer siloxanen en 100% aromaatvrije aliphatische oplosmiddelen met toevoeging van dennengeur.</p> <p>DRYCON OSD heeft een goed indringingvermogen en is te gebruiken op o.a.: baksteen, kalkzandsteen, betonsteen, gasbeton, beton etc.</p> <p>DRYCON OSD doet geen afbreuk aan de dampdoorlaatbaarheid.</p> <p>DRYCON OSD etst beslist niet op glas en geeft geen onthechting van schilderwerk.</p> <p>Gevels welke met DRYCON OSD behandeld zijn, hebben een hogere isolatiewaarde.</p> <p>Door het destilleren van o.a. vluchtige aromaten, geeft DRYCON OSD geen hinderlijke geur overlast.</p>	<p>INFO</p> <p>samenstelling: oligomeer siloxaan voorkomen: vloeistof kleur: kleurloos reuk: dennengeur s.g. bij 20 °C, kg/m³: 785 pH: n.v.t. houdbaarheid: in gesloten verpakking 1 jaar stabieleit: stabiel</p> <p>Applicatiemethode: DRYCON OSD d.m.v. bevløeien onder lage druk aanbrengen, zodanig dat het product langs de ondergrond vloeit. Glas afdekken of na behandeling met een droge doek reinigen.</p> <p>Gebruiksaanwijzing: De ondergrond moet schoon en droog zijn. Het voegwerk dient in goede staat te verkeren en er mogen geen scheuren groter dan 0,2 mm in de ondergrond voorkomen. Het product rijklijk aanbrengen. Bitumineuze ondergronden kunnen oplossen.</p> <p>Veiligheidsvoorschriften: * Kan de huid irriteren. * Inademing van nevel vermijden. * Geen open vuur of roken tijdens verwerking.</p> <p>Verbruik: Het verbruik van DRYCON OSD is sterk afhankelijk van de ondergrond (en vochtgehalte ervan). Uitgangspunt is 1 liter per 0,5 -3 m² oppervlak.</p>

De Grens 41
6598 DK Heijen
Postbus 80
6590 AB Gennep

T: (0485)-515977
F: (0485)-511563
E: info@drycon.nl
I: www.drycon.nl

Rabobank: 14.06.96.393
BTW nr. NL 8180.23.132.B01
KvK nr. 12033965

